

## LECA®-SORA 4-10 MM 50

L



### Perustiedot

Leca-sora 4-10 mm (50 l) on kotimaisesta savesta valmistettu kevyt ja monikäyttöinen rakennusmateriaali. Se soveltuu esimerkiksi täyttöihin, kevytsorabetonin runkoaineeksi sekä kattokallistusten tekoon. Raekoko on 4-10 mm.

Leca-soralla on hyvä lämmöneristyskyky, minkä ansiosta se sopii myös alapohjien ja putkijohtojen eristykseen sekä ulkopuolisiin routaeristykseen.

50 litran säkki on kätevä valinta pienempiin kohteisiin ja korjausrakentamiseen, joissa materiaalin helppo käsiteltävyys ja siirrettävyys ovat tärkeitä. Tuote soveltuu hyvin myös betonivalujen alapuolisiin täyttöihin sekä lattioiden oikaisuihin ja korotuksiin.

#### Kevytsorabetonin valmistus:

50 l Leca-soraa + 25 kg sementtilaastia → noin 50 l kevytsorabetonia

### Tuotekoodit

EAN-koodi	Pakkauskoko	Pakkausyksikkö	Pakkausta/lava
6430081460310	50 l	Säkki	21

### Ominaisuudet

Raekoko	4-10 mm
Paloluokka	Palamaton
Tiheys	285 (+/- 15 %) kg/m <sup>3</sup> (EN 1097-3)
Sallittu pintakuormitus	200 kN/m <sup>2</sup>
Lämmönjohtavuus	Lämmönjohtavuus Lambdan (vesipitoisuus, 0,5 p-%) 0,10 W/mK (vesipitoisuus, 6 p-%) 0,12 W/mK (vesipitoisuus, 30 p-%) 0,17 W/mK
pH	9-11
Pakkaus	50 litran säkki (4-10 mm/50) 1000 litran suursäkki (4-10 mm/1000)
Tuotehyväksynnät	CE, M1, EPD

## Dokumentit

[Käyttöturvallisuusohje/ Safe Use Instruction Sheet](#)

[Suoritusosoitus \(DoP\)](#)

[M1-luokitus](#)

[EPD-ympäristöseloste](#)